

PASTA ADHESIVA

**ADHESIVO
EN PASTA,
LISTO AL USO**

DESCRIPCIÓN

Adhesivo en dispersión acuosa formulado a base de polímeros acrílicos, áridos seleccionados y aditivos especiales.



DATOS TÉCNICOS

Conforme UNE-EN 12004	D1E
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Tiempo de vida de la mezcla	2 horas
Tiempo de ajuste de las baldosas	45 minutos
Relleno de juntas	3 días
Reacción al fuego	Euroclase E
Tiempo abierto	30 minutos
Adherencia inicial	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adherencia tras acción del calor	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$

APLICACIONES

Colocación de cerámica y mosaicos de todo tipo, en alicatados murales interiores, sobre gran variedad de soportes (mortero, hormigón, yeso, placas de cartón yeso, etc.), incluso deformables (madera, fibrocemento, etc.).

Colocación de baldosa cerámica de formato inferior a 30 x 30 cm sobre alicatados antiguos.

No utilizar en pavimentos ni exteriores.

No aplicar en inmersión o donde exista riesgo de agua estancada.

PROPIEDADES

Listo para su uso.

Facilidad de aplicación.

Extraordinaria adherencia.

Elevada flexibilidad.

SOPORTE

El soporte deberá estar limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

MODO DE EMPLEO

1. Es un adhesivo listo al uso, por lo que no precisa añadir agua ni ningún otro componente.
2. Extender sobre el soporte con la ayuda de una llana dentada.
3. Presionar los materiales cerámicos sobre el soporte con el fin de que queden cubiertos de material en la máxima superficie posible.
4. Antes de colocarlos, comprobar que la pasta adhesiva no haya formado una película superficial que evite su adhesión (especialmente en condiciones de alta temperatura o viento). Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de la llana.
5. Es recomendable dejar un mínimo de junta entre baldosas de 2 mm y posteriormente rellenar las juntas, por lo menos 3 días después de la colocación, con productos de la gama **BORADA** de **PROPAMSA**.
7. Mientras está fresca, **PASTA ADHESIVA** se puede limpiar con abundante agua.

RECOMENDACIONES

PASTA ADHESIVA es un adhesivo en dispersión que endurece por evaporación y secado del agua que contiene. Esto conlleva a que transcurra un mayor tiempo hasta que endurece y forma una unión extremadamente fuerte (en determinadas condiciones pueden pasar más de 3 días).

Por ello no debe aplicarse en los siguientes casos:

- Aplicaciones en suelos utilizar: **VAT EXTRA, VAT PORCELÁNICO, VAT FLUID** o **PAM PORCEL COMPACT**.
- Aplicaciones bajo inmersión en agua utilizar: **VAT EXTRA, VAT PORCELÁNICO** o **PAM PORCEL COMPACT**.
- Aplicaciones en exteriores utilizar: **VAT FLEXIBLE, PAM FLEX / PAM FLEX RAPID** o **PAM SUPERFLEX COMPACT**.
- No utilizar en formatos superiores a 30 x 30 cm.

En cualquier otro tipo de aplicaciones o para aquellos casos en los que se necesite una mayor rapidez en el endurecimiento de la pasta, no dudar en ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **PASTA ADHESIVA** es de 3 kg/m².

PRESENTACIÓN

En envases herméticos de 16,6 y 1,5 kg (12 x 1,5).

Color: blanco nácar.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE: Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

NOTA LEGAL: Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2012.